



Merkblatt Decoral Rostschutzgrundierung 226 rotbraun

Produkt: Lösemittelhaltige 1K Kunstharz Grundierung. Schnelltrocknend mit hoher Rostschutzwirkung.
Unser Produkt ist universell überlackierbar. Es zeichnet sich weiter durch eine hohe Ergiebigkeit und eine leichte Verarbeitung aus.

Technische Angaben

Eigenschaften: -blei und chromatfrei
-guter Korrosionsschutz
-einfache Verarbeitung
-guter Verlauf

Verdünnung: Xylol,Kunstharzverdünner

Ausgiebigkeit: ca. 140gr/m² pro Anstrich, je nach Verarbeitung und Rauheit des Untergrundes

Inhaltstoffe: Alkydharze,Additive,n-Butanol,Xylol,Naphta, bleifreie anorganische Pigmente, Zinkoxid, Füllstoffe,Lösungsmittel

Lagerung: Die Grundierung ist gut lagerfähig und frostbeständig. Sie dickt bei längerer Lagerung nur wenig ein. Gut verschlossen ist sie mehrere Jahre lagerbar. Bei Bedarf verdünnen.
Vor jedem Gebrauch muss immer gut aufgerührt werden.

Gebinde: - UN geprüfter Blecheimer 3.5kg netto
- UN geprüfter Blecheimer 6 kg netto

Farbton: rotbraun



Achtung: ungefährer Farbton je nach Ausdruck und Bildschirm

Glanzgrad: matt
VOC Gehalt: 19%

Verarbeitung

Reinigung: Die Arbeitsmittel sind mit einem lösungsmittelhaltigen Reiniger zu reinigen. (Pinselreiniger, Aceton,Xylol,Verdünner,Nitroverdünner,Reinigungsverdünner etc.)

Verarbeitung: Die Farbe ist vor Gebrauch gut aufzurühren, Boden- und Gefässwand müssen mit erfasst werden. Die Rostschutz-Grundierung kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.



Trocknungszeit Nach ca. 24h ist die Grundierung überstreichbar.

Untergrund: Stahl, Eisen, Metalle

Der Untergrund muss fest, trocken, fettfrei, sauber, tragfähig sein.
Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit und Eignung prüfen und ggf.
gründlich entfernen. Altanstriche sind bis auf den tragfähigen Grund abzuschleifen.

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung

DECORAL Kunstharzgrund. Rot 226

Xylol, n-Butanol, Zinkoxyd



H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt H332 Gesundheitsschädlich beim Einatmen H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung P210 Von Hitze/Funkeln/offener Flamme heisser Oberfläche fernhalten. Nicht rauchen. P260 Staub/Rauch/Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSCENTRUM anrufen.

Decoralwerke AG
Lack- und Farbenfabrik
Bahnhofstrasse 15
CH- 8774 Leuggelbach Glarus Süd
Tel: +41 55 644 10 71



ProdNr:
Farbton Rotbraun matt
Inhalt: 1 kg

u.Art. NR: 2265001
Datum: 08.07.1905

H226 Liquide et vapeurs inflammables. H312 Nocif par contact cutané H332 Nocif par inhalation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

UN 1263

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und nicht unter +5°C lagern. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden, bei Spritzverarbeitung Kombifilter A2/P2 verwenden. Farbnebel nicht einatmen, aufgeführte Schutzmaske tragen! Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung Abgabe an öffentliche Sammelstellen.
Decoral Produkte können auch an uns zurückgegeben werden.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik.

Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht.